

Metylan Ovalit TDV

Colle pour toutes toiles de verre et textures intissées à peindre

- Tack surpuissant
- S'applique sur le mur
- Convient en encolleuse
- Peut être teintée avec tous les colorants universels
- Faible PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) : idéale pour les Etablissements recevant du public (E.R.P/I.G.H). PCS =16 512KJ/Kg (PV d'essais CSTB N°RA 03-0180)



COMPOSITION

Colle en poudre à base de méthylcellulose et de polymères synthétiques.

UTILISATIONS

Toutes toiles de verre (sauf autoadhésives) et structures intissées à peindre : murs et plafonds, tous grammages, tous dessins.

MISE EN ŒUVRE

La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.

La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.

PREPARATION DU SUBJECTILE :

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, normalement absorbants et non exposés à des remontées d'humidité.

Enlever les anciens papiers peints, revêtements muraux et les badigeons avec Metylan Décolleur Actif.

Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.

Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits ...), utiliser Metylan I 200. Sur fonds bloqués, utiliser directement Ovalit Ultra pour le collage.

Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Remédier aux disparités du subjectile ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Laisser sécher avant de commencer la pose.

IMPLANTATION ET DECOUPE DES LES :

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.

Dérrouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord.

Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant.

Les stocker à plat ou enroulés.

PREPARATION DE LA COLLE :

Dans un seau contenant la quantité d'eau froide adaptée à l'application, créer un tourbillon et verser en pluie la totalité du paquet de Metylan Ovalit TDV tout en remuant jusqu'à début d'épaississement.

Laisser reposer pendant environ 20 minutes puis brasser énergiquement.
Lorsque la colle est homogène, Metylan Ovalit TDV peut être teintée avec un colorant universel (3% maxi) afin de faciliter la visualisation de la zone encollée.

Pour un paquet de 1kg Metylan Ovalit TDV ajouter la quantité d'eau ci-dessous :

	Application de la colle	
	Au mur	En encolleuse
Toile de verre à peindre	8 litres	10 litres
Intissé à peindre	10 litres	10 litres

ENCOLLAGE DES LES :

Du mur :

A l'aide d'un rouleau de laine à mèche moyenne, encoller le mur avec Metylan Ovalit TDV sur une surface de 1 à 2 lés selon l'absorption du support et les conditions ambiantes.

A l'encolleuse :

Préparer la colle comme indiqué ci-dessus, puis :

- Remplir le bac de l'encolleuse
- Régler le racleur pour obtenir un encollage uniforme de la toile ou du revêtement à poser
- Couper à la longueur appropriée
- Afficher directement au mur, maroufler
- Faire les coupes

POSE DES LES :

Se reporter à la notice de pose du fabricant de toile de verre ou de la structure à peindre. Eponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels. Eviter de démarrer la pose sur un angle sortant. Après séchage complet de la colle, procéder à la mise en peinture (se reporter aux recommandations des fabricants de toile de verre, structures à peindre ou de peinture) :

1ère couche : impression acrylique ou peinture en phase aqueuse

Finition : peinture en phase aqueuse ou solvantée.

CONDITIONNEMENT

Metylan Ovalit TDV est disponible en paquet de 1 kg.

STOCKAGE

De la poudre : 18 mois au sec et à l'abri du gel.

De la colle préparée : jusqu'à 2 semaines dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

CARACTERISTIQUES

Temps de préparation de la colle	3 minutes puis laisser reposer 20 minutes
Encollage	Application directe sur le mur avec un rouleau laine mèche moyenne ou anti-goutte, ou encolleuse
Consommation de la colle prête à l'emploi	175 à 250 g/m ² selon grammage et absorption du support
Couleur de la colle préparée	Blanc, jaunâtre
Structure de la colle préparée	pâte onctueuse
Valeur du pH de la colle	6 - 8
Temps de gommage	Néant
Consommation	Pour 1 kg de poudre jusqu'à 50 m ²

OBSERVATIONS

- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants.
- Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de toile de verre et textures à peindre.
- Pour choisir la colle convenant à des revêtements muraux non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Metylan/Ovalit.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Consulter la fiche de données de sécurité de Metylan Ovalit TDV disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de

travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Ovalit TDV	Colle concentrée toutes toiles de verre et textures intissées à peindre
Ovalit V	Colle spéciale toiles de verre à peindre
Ovalit M	Colle renforcée textiles muraux et toiles de verre
Ovalit P	Colle renforcée dalles plafonds et isolants
Ovalit Ultra	Colle surpuissante revêtements lourds PVC et vinyles
Ovalit F	Colle renforcée spéciale fonds non absorbants

Mise à jour de la fiche technique : Février 2009

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



 **Qualité Professionnelle**