

# COLLE ET JOINT PONT DE BATEAU

PARQUETS



**Sans solvant, sans odeur. Classe COV : A+**  
**Mastic type MS polymère pour coller tous types de parquets sur tous supports.**

**Permet la réalisation de joint en salle de bains de type "pont de bateau".**

**Couleur : noire.**

## DESTINATIONS

### DESTINATION

Collage de parquets massifs (toutes largeurs jusqu'à 23 mm d'épaisseurs). Réalisation de joints de finition pont de bateau des parquets exotiques.


### SUPPORTS

En collage, tous supports (chape ciment, panneaux de particules, ancien carrelage poncé, ancien parquet ragréé...).

## AVANTAGES

Facile à appliquer.  
Peut être poncé, vernis, peint et huilé.  
Résiste à l'humidité  
Idéal en salle de bains et cuisine.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, et exempts de produits gras et de produits

d'entretiens.

## MISE EN OEUVRE

### COLLAGE

- 1/ Appliquer le produit en cordons de 6 mm de diamètre environ sur le support.
- 2/ Spacement des cordons : environ 10 cm.
- 3/ Étaler le produit à l'aide d'une spatule.
- 4/ Poser le parquet sur la colle.
- 5/ Battre les parquets pour écraser les sillons de colle.
- 6/ Respecter les joints en périphérie : 5 à 8 mm.

### JOINTOIEMENT

- 1/ Protéger le parquet avec du ruban adhésif.
- 2/ Appliquer le produit en léger excès.
- 3/ Lisser dans les 15 mn à l'aide d'une spatule.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir.

- formation de peau : 15 mn environ.\*
- ponçage possible après 3 jours.
- vernissage ou huilage après une semaine.
- température de mise en oeuvre : +10°C à +30°C.

\* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.  
Lest temps de séchage sont définis à +20°C.

### CONSOMMATION

Joint : une cartouche pour 10 m linéaires pour un cordon de diamètre 6 mm.  
Collage : une cartouche pour 1 m<sup>2</sup> de parquet.

---

## NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit.  
Colle sèche : grattage.

---

## CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30136563	CARTOUCHE 290 ml	12	3549210018339

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*