

COLLE CUISINE ET SALLE DE BAIN - D2ET

COLLES CARRELAGE EN PÂTE

Colle carrelage en pâte pour tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 33x33 cm.



DESTINATIONS

REVETEMENTS :

Pour tous carrelages muraux en intérieur jusqu'à 33 x 33 cm : faïence, marbre naturel *, pâte de verre, pierre.

Poids du carrelage < 30 kg / m².

* effectuer des tests de non tachabilité

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plâtre et plaques de plâtre "cartonnées", panneaux de bois CTBH / CTBX / OSB3 *.

Sur ancien carrelage.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.
- Résiste à l'eau : idéal pour les pièces humides.

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : pâte beige.

Classification du produit : D2ET.

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Sur ancien carrelage ou surface polie : poncer, dégraisser afin de faciliter l'adhérence.

Appliquer le Primair Universel BOSTIK sur supports difficiles.

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.

Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes environ * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche pour exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

Jointoiement : après 24h00 environ *

* à +23°C et 50% d'humidité

CONSOMMATIONS

Surface possible : 25kg = 10m² environ / 15kg = 6m² environ / 8 kg = 3 m² environ / 1,5 kg = 1 m² environ.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Tableau consommation colle CARRELAGE pâte PIECES HUMIDES D2ET

Destination	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Murs intérieurs	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 33x33 cm	simple double	VVV - 6X6 UUU - 6X6X6	3 à 4 kg / m ² 4 à 5 kg / m ²

Pavé CE Valeurs supérieures à 1 Mpa CE 04	EN 12004/A1 (déc/02) adhésif sans ciment pour la pose de carrelage
Bostik SA. La Défense 16-32 rue Henri Regnault -92902 PARIS LA DEFENSE	
Adhérence initiale par cisaillement	>1 Mpa
Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	>1 Mpa
Adhérence par cisaillement après température élevée	>1 Mpa
Adhérence par cisaillement après action de l'eau	> 0,5 Mpa
Réaction au feu	classe F

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30112310	POT PLASTIQUE 1.5 kg	12	3549210024699
30112311	SEAU PLASTIQUE 3 kg	1	3549210024705
30112312	SEAU PLASTIQUE 8 kg	1	3549210024712
30112313	SEAU PLASTIQUE 15 kg	1	3549210024729
30112314	SEAU PLASTIQUE 25 kg	1	3549210024736

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.