

FIXATION PRO MS 110 FIXATION ET ETANCHEITE

MULTI USAGES



Bostik fixation & étanchéité MS 110 est une colle polyvalente utilisée par les professionnels. Sa formule de type MS polymère sans solvant permet de reboucher les fissures, de réaliser des joints d'étanchéité et des collages souples sur tous types de matériaux en intérieur.

DESTINATIONS

UTILISATIONS :

- Rebouchage de fissures et compensations des irrégularités.
- Étanchéité et calfeutrement en maçonnerie.
- Collage souple de matériaux de construction.

MATÉRIAUX :

Tuiles, PVC, métal, bois et dérivés, carrelage, polyuréthane, acier, aluminium, brique, terre cuite, pierre, verre, béton...

SUPPORTS :

Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène ou polypropylène.

AVANTAGES

- Rebouche, jointe, colle
- Résiste à l'eau, aux chocs et aux UV.
- Formule élastique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NATURE : Colle type MS polymère



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couleur : blanc, peut-être peint après séchage.
Température de mise en oeuvre : de +5°C à +35°C

MISE EN OEUVRE

PREPARATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras et de produits d'entretien.

APPLICATION AVEC PISTOLET :

- Pour reboucher et jointer : déposer la colle en cordons dans la fissures et étaler à l'aide d'un couteau à enduire.
- Pour coller : déposer la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler. Assembler ensuite les deux éléments en appuyants ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire. Pour les objets lourds, étayer si nécessaire.

SECHAGE :

- Résistante maximale : 24 à 48 heures après collage.

NETTOYAGE

- Après application, reboucher la canule.
- Colle fraîche : acétone ou white spirit.
- Colle sèche : grattage

CONSOMMATION

12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm.

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, conservé dans un local sec entre +5°C et +30°C. craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30114180	cartouche plastique 290 ml	12	3549210030263

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.