

ACRYL CRÉPI

MASTIC ACRYLIQUE ASPECT GRANULEUX POUR JOINTS DE FISSURE

AVANTAGES

- Usage Intérieur Extérieur.
- Sans solvant, sans isocyanate.
- Compatibilité toutes peintures : vérifier la compatibilité avant usage sur une petite partie.

DESCRIPTION

Mastic acrylique aspect granuleux pour joints de mur et rebouchage de fissure pour supports recouvert de crépi.

DESTINATION

Tous supports usuels recouverts de crépi : béton, brique, bois, plâtre...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Aspect	Granuleux
➤ Temps de formation de peau	5 min, Temps hors poussière 30 min.
➤ Rétraction	<5%
➤ Temperature de service	+5°C à 40°C.
➤ Température de service	-20°C à + 80°C.
➤ Séchage complet	Environ 24 H



MISE EN ŒUVRE

Les supports doivent être sains, secs, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur.

Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique : lisser à la spatule ou au doigt avec de l'eau savonneuse.

Attendre le séchage complet du mastic (env. 24 h) avant mise en peinture.

NETTOYAGE

Produit frais: à l'eau

Produit sec: par grattage

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 30°C.

CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30612719	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549212482343

INFORMATIONS TECHNIQUES

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostikds.thewerco.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
03/10/2018