

Rubson Mastic Perfect Home Bois&Parquet

Mastic mono composant à base de résines acryliques



DEFINITION

Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques.

DESTINATIONS

- Fissures sur bois.
- Joints de raccordement entre maçonnerie et huisseries.
- Joints de liaison pour les plinthes, moulures et poutres.
- Joints de dilatation pour les boiseries soumises à de fortes vibrations.

AVANTAGES PRODUITS/BENEFICES

- Excellente adhérence sur tous supports bois et supports de maçonnerie (béton, brique, plâtre...)
- Excellence résistance aux intempéries, variations de température, UV et vieillissement.
- Peut être peint ou verni.
- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Elasticité durable.

MISE EN OEUVRE

Supports

- Tous matériaux usuels à l'intérieur et à l'extérieur : béton, brique, fibre-ciment, bois, plâtre).

Préparation du support

Le support doit être propre, dégraissé et sec.

Application du produit

Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter & Lisseur Rubson, en fonction de la largeur du joint souhaitée.

Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité. .

Appliquer le mastic avec le pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant.

Enlever l'excédent du mastic et le lisser le joint avec le cutter & lisseur Rubson. Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Laisser sécher une heure en surface et 24h au cœur du joint.

Matériel et nettoyage du matériel

Matériel

Pour une finition parfaite, utiliser immédiatement après le bouchon lisseur.

Nettoyage

Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de portée des enfants.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Chêne, Chêne gris, Hêtre et Wengé
Consistance	Mastic extrudable mono composant à base de résines acryliques
Consommation	15 mètres de joints environ
Temps séchage	24 heures
Nettoyage des outils	Chiffon humide
Etiquetage de danger	Non

CONDITIONNEMENT ET COLORIS

RUBSON Bois est disponible en cartouche de 280ml.

STOCKAGE

12 mois avant ouverture et 2 mois après ouverture.

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

COV



CLP

- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas d'indigestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels
au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets :

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

Mise à jour de la fiche technique : Septembre 2014

Service conseil Rubson

Henkel France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

www.rubson.com