

Rubson Mastic Special Materials Isolation

Élastomère silicone mono composant de type acétique



DESTINATIONS

Isolation thermique et phonique entre ouvrants et dormants de fenêtres, portes, lucarnes, peintes ou non peintes.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson à l'endroit où il sera comprimé lors de la fermeture. Vous avez 5 min pour recouvrir entièrement le cordon encore frais avec la Bande de Démoulage Rubson.

(c) Refermer avec précaution portes et fenêtres pour mouler le joint. Attendre 24h minimum pour ôter les bandes qui doivent se détacher facilement du mastic.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

CONDITIONNEMENT

Le Mastic Isolation est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

Utiliser dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Translucide
Consistance	Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	20min hors poussière, 24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Etanche à l'air, l'eau, au froid, au bruit et aux poussières.
- Excellente adhérence sur bois, métal, aluminium, PVC...
- Permet de compenser les déformations des menuiseries.
- Reste souple et résistance.
- Ne jaunit pas.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les

utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Spécialités

Anti-Fuites	Réparation et colmatage toitures
Hautes températures	Jointes et réparations cheminées, barbecues...
Verre Aquarium	Collage, réparation de verre et de tous matériaux vitrifiés
Autos-Bateaux	Collages et réparations autos, caravanes, bateaux
Vitrier	Mastiquer des vitres sur des fenêtres ou des portes

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com

RUBSON