

Rubson Mastic Special Materials Vitrier

Le **Mastic Vitrier Rubson** est un mastic à base de polymères hybrides.



DESTINATIONS

Masticage de vitres sur des fenêtres ou portes.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être propre, sec et dégraissé.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

- Imprimer le bois avec une peinture diluée et les métaux ferreux avec un anti-rouille.
- Afin d'éliminer tout débordement, placer des rubans adhésifs de masquage pour délimiter les surplus de mastic lors de l'écrasement ou du lissage.

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant

- Collage de la vitre : déposer un cordon régulier de mastic à l'endroit où il sera écrasé lors de la mise en place de la vitre. Eliminer l'excédent avec le **Cutter & Lisseur Rubson**.
- Masticage de la vitre : extruder le mastic en jonction verre / feuillure. Araser et lisser le mastic en forme de solin avec une spatule mouillée d'eau savonneuse.
- Retirer les rubans adhésifs.

(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation. Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

CONDITIONNEMENT

Mastic Vitrier est disponible en cartouche de 280ml.

CONSERVATION

18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture. Tenir à l'abri du gel

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Consistance	Mastic à base de polymères hybrides
Consommation	15 mètres de joint
Temps séchage	48h
Nettoyage des outils	White Spirit
Etiquetage de danger	non

Bénéfices Consommateurs

- Très forte adhérence (notamment sur supports humide).
- Reste souple et élastique.
- Peut être peint, même avec des peintures à l'eau.
- Excellente résistance aux intempéries.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Hautes températures	Joints et réparations cheminées, barbecues...
Verre Aquarium	Collage, réparation de verre et de tous matériaux vitrifiés
Autos-Bateaux	Collages et réparations autos, caravanes, bateaux
Vitrier	Mastiquer des vitres sur des fenêtres ou des portes
Isolation	Joints de calfeutrage des portes et fenêtres
Anti fuite	Colmatage de raccords et fissures dans le bois ou métal

Mise à jour de la fiche technique : Octobre 2013

Service conseil Rubson

Henkel France S.A.
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
www.rubson.com