

HUMISTOP

Traite les murs humides, évite le suintement et empêche le décollement des peintures et papiers peints.

- Évite le suintement et la réapparition des tâches.
- Préserve les enduits, peintures et revêtements.



SUPPORTS

- En intérieur / extérieur, s'applique sur plâtre, ciment, carreau de plâtre, plaque de plâtre, parpaing, brique, pierre.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : filmogène.
- Consommation : 3m²/L pour 2 passes.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 8 heures.
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Boîte de 1 L et 5 L.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : au rouleau ou au pinceau.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Ne pas appliquer sur le sol ou sur une terrasse.
- Recouvrir d'une finition laissant respirer le support (peinture acrylique ou revêtement non vinyle).

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres et sains.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).