

SATURATEUR BOIS

Hydroperlant – Anti-UV



Définition

SATURATEUR BOIS qui protège le bois de l'eau tout en le laissant respirer. S'applique en extérieur et intérieur sur terrasses, caillebotis, mobiliers de jardin, bardages, bois d'œuvre, chalets. Hydrofuge, oléofuge et anti-tâches, il protège les supports des salissures, des pollutions atmosphériques et des ultra-violets.

Destination

SATURATEUR BOIS s'utilise en intérieur et en extérieur.

Les supports adéquats sont les bois feuillus, les bois résineux (des exsudations peuvent se produire, même un certain temps après l'application), les bois tropicaux (excepté l'iroko, le teck, le red cedar et le doussié, sur lesquels aucune garantie de bonne tenue ne sera accordée).

Propriétés

- Régularise l'humidité du bois.
- Grande facilité d'utilisation et sans odeur.
- Respecte le veinage naturel du bois.
- Imperméabilise le bois.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Le bois sera poncé et éventuellement dégraissé.
- Les anciens vernis ou les anciennes lasures non adhérentes seront éliminés.
- Les anciennes lasures seront lessivées et légèrement poncées si nécessaire.

Application

Brosse et rouleau

- Diluer à 10 % la première couche et sans dilution pour les suivantes.

Pistolet, airless

- Sans dilution

En extérieur, s'applique en 3 couches.

En intérieur, s'applique en 2 couches.

En entretien, s'applique en 1 ou 2 couches.

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Satiné

Brillant spéculaire

10 à 15 sous 60°.

Teintes

Incolore, Chêne.

Conditionnement

1 litre et 2,5 litres.

Liant

Résine Acrylique.

Densité

1,02

Séchage

(à 23°C, H.R. : 50 %)

- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Extrait sec

En poids : 15 %.

En volume : 15 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la nature du bois :
de 7 à 11 m²/l.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Assurance

SATURATEUR BOIS est assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Hygiène et sécurité

Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/L. Ce produit contient moins de 5 g/L de COV.

Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur

Code CED : 08 01 12.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca

peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr