



TEAK-OLJE

HUILE POUR TECK SPÉCIAL MOBILIER DE JARDIN

Description du produit	Protège et nourrit le bois en profondeur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">• Conserve la beauté naturelle du bois.• Aspect mat naturel.• Ne noircit pas.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Intérieur/Extérieur. Horizontale/Verticale.• Bois exotiques : Teck et autres essences utilisées pour le mobilier de jardin hors Keruing.
Caractéristiques techniques	<p>Liant : Alkyde. Solvant type : White-Spirit. Densité (à +20°C) : 0.8 ± 0.05. Viscosité : Fluide. Extrait sec : 39 ± 1. Point d'éclair : PE > 60°C. Conditionnements : 1 l. COV : 540 g par litre.</p>
Préparation du support	<p>Les bois exotiques sont denses, contiennent des huiles naturelles et sont dans la plupart du temps "glacés" dans un souci d'esthétique. Ces différents paramètres empêchent une parfaite pénétration des produits de protection.</p> <p>Bois neufs :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser le support à l'alcool dénaturé (alcool à brûler) avec plusieurs chiffons non pelucheux.• Procéder à un égrenage du bois dans le sens des fibres du bois avec un papier abrasif grain 100 maxi afin d'ouvrir les pores du bois.• Dépoussiérer, puis nettoyer le bois à l'aide d'une éponge mouillée avec de l'eau tiède.• Laisser sécher 3 heures à 20°C. <p>Bois vieux, tachés ou noircis :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le bois n'a jamais subi aucune protection (huile ou autre).<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer au NET-TROL® 200*.• Égrener si nécessaire (grain 100) puis dépoussiérer.2. Le bois a déjà subi antérieurement une protection non filmogène (huile ou autre).<ul style="list-style-type: none">• Déshuiler préalablement le support au NET-TROL® 400*• Décontaminer et nettoyer le support au NET-TROL® 200*.• Égrener si nécessaire (grain 100 maxi) puis dépoussiérer. <p>Bois anciennement lasurés, vernis,... :</p> <ul style="list-style-type: none">• Décaper le bois avec le système DILUNETT®* + NET-TROL® 200* et égrener (grain 100). <p>Note : demander à notre Assistance Technique un mode opératoire.</p>
Matériel d'application	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet.

Conseils de pro	Pour le mobilier extérieur neuf, afin d'obtenir une pénétration optimale du TEAK-OLJE il est conseillé de laisser le bois 2 mois aux intempéries pour obtenir un dégraissage et un dégraissage naturels avant l'application du TEAK-OLJE.
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. • Appliquer une couche de TEAK-OLJE. Laisser pénétrer le produit pendant 15-20 minutes. • Renouveler l'opération avec une 2^{ème} couche en prenant garde de ne pas laisser sécher entre les couches (application frais sur frais). • Après pénétration de la 2^{ème} couche (15-20 minutes), essuyer, avec un chiffon sec non pelucheux, le produit en excès pour éviter toute trace de brillance. <p>Note : en extérieur l'aspect huilé du TEAK-OLJE, disparaît progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l'exposition au soleil. Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps passer à la maintenance.</p>
Recommandations avant application	<ul style="list-style-type: none"> • Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec-hygro-métrie maxi du bois 18%) avant application du TEAK-OLJE. • Une préparation du support décrite dans le paragraphe ci-dessous est indispensable pour un résultat optimal.
Rendement	5 à 7 m ² par litre.
Maintenance	Appliquer une seule couche sur le support à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou en pulvérisation. Le TEAK-OLJE ne noircit pas, ne s'écaille pas ; Par conséquent il ne nécessite aucun ponçage, déshuilage ou décapage préalable avant l'entretien.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit.
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
New Tech Center - Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEAK-OLJE est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.com

03/13 - RCS Tours 331 998 484 - Photo : Javarman

