

# ENDUIT COLLE POUDRE



Monter les cloisons en carreaux de plâtre et reboucher des trous.



-  Facile à utiliser et à poncer.
-  Fort pouvoir collant.

## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

## RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.

## PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

## HYGIENE ET SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

## SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits, ciment, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

## RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

## CARACTERISTIQUES

- Taux de gâchage : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre.
- Épaisseur d'application : illimité.
- Consommation :
  - en Collage de carreau de plâtre : 2 à 3 kg de poudre par carreau.
  - en rebouchage : 1,1 kg de poudre comble un volume 1 L.
- Temps d'utilisation : 1 h 45.
- Redoublement : 2 heures.
- Recouvrement : 24 à 48 heures.
- Couleur : blanc.

## CONDITIONNEMENT

- Sacs de 5 kg et 15 kg.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS D'APPLICATIONS  
[toupret.com](http://toupret.com)



**TOUPRET**  
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS