

# Plâtre fin Bostik

## ENDUIT MURAL

**Le plâtre fin Bostik permet de sceller, de reboucher de grosses cavités et de réaliser des moulages.**



### DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique.  
Tous supports bruts. Ne pas recouvrir de produit à base de ciment ou de béton.

Destination : intérieur.

### AVANTAGES


- Pour tous supports
- Grain très fin
- Excellente dureté
- Prise rapide

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Prise en 10 minutes.  
Temps d'utilisation : 10 minutes.  
Délai avant ponçage et recouvrement : 24 heures.

### MISE EN OEUVRE

#### OUTILS



#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes. Le plâtre n'adhère pas sur des supports lisses (poncer, brosser et lessiver si nécessaire). Humidifier légèrement le support pour une meilleure accroche.

#### 1/PRÉPARATION DE L'ENDUIT

- Réalisation d'enduit : 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 50 cm<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.
- Montage de cloisons : 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.
- Rebouchage/scellement : 1 vol. d'eau pour 2,5 vol. de plâtre.

Verser la poudre dans l'eau.

Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

#### 2/APPLICATION

Appliquer le plâtre sur le support et réaliser les travaux.  
 Poncer après séchage complet.  
 Le plâtre peut alors recevoir tout type de décoration (papier peint, peinture).

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Ne pas rebattre le plâtre, ni ajouter d'eau en cours de prise.
- La prise étant rapide, travailler en petites quantités.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

### NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.


### CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

### CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604062	Sac papier 15 kg	1	3549212470135
30604153	Boîte carton 1 kg	6	3549212470210
30604178	Sac papier 5 kg	4	3549212470357

### SECURITE



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

