

JOINT FLEX SOUPLE ET LARGE 3 A 30 MM

JOINTS POUVRE SPÉCIAUX

Joint de carrelage flex de 3 à 30 mm de large.



DESTINATIONS

Joint de carrelage de 3 à 30 mm de large. Sol et mur / intérieur - extérieur.

REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

SUPPORTS :

- support neuf (mortier, béton, ciment...)
- ancien rigide (carrelage, ragréage P3...)
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...)

AVANTAGES

- Souple : résiste aux déformations de supports
- Large : idéal pour les grands carreaux et plaquettes de parements
- Couleur durable dans le temps
- Nettoyage facile.
- Sans retrait : ne creuse pas - ne fissure pas.
- Résiste à l'eau : anti-bactérien, anti-mosissures

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre

AVANT APPLICATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

Joint anthracite : 0.85 à 0.95 L d'eau pour 5 kg de poudre

Autres coloris : 0.9 à 1 L d'eau pour 5 kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer 5 min, puis re-mélanger avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

Temps d'utilisation du mélange : 2 heures

Application du joint :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Lissage des joints :

Après 10 à 30 minutes (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux et finir le lissage des joints, sans les creuser, à l'aide d'une éponge légèrement humide.

Mise en service :

Séchage complet et ouverture à la marche : 24h après.
(température ambiante : +20°C)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.

Pour le jointolement de marbre naturel et de pierres naturelles effectuer une essai préalable de tachabilité.

NETTOYAGE

Après 2h00 environ, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
largeur du joint : 3 mm	1 kg / m ²	0,5 kg / m ²	0,2 kg / m ²
largeur du joint : 10 mm	3,5 kg / m ²	1,2 kg / m ²	0,6 kg / m ²
largeur du joint : 15 mm	5,5 kg / m ²	1,8 kg / m ²	0,9 kg / m ²
largeur du joint : 30 mm	10 kg / m ²	5 kg / m ²	2 kg / m ²

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS


Code	UC	PCB	GENCOD
30604154	Sac papier - Coloris chocolat 5 kg	4	3549212470227
30604155	Sac papier - Coloris anthracite 5 kg	4	3549212470234
30604162	Sac papier - Coloris blanc 25 kg	1	3549212470258
30604169	Sac papier - Coloris gris ciment 25 kg	1	3549212470289
30604170	Sac papier - Coloris gris argent 5 kg	4	3549212470296
30604171	Sac papier - Coloris blanc 5 kg	4	3549212470302
30604172	Sac papier - Coloris ton pierre 5 kg	4	3549212470319
30604173	Sac papier - Coloris gris ciment 5 kg	4	3549212470326

SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.