

Enduit de lissage bois Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de lissage spécial bois permet de boucher les pores du bois et masquer les petits défauts. Il s'utilise en intérieur comme en extérieur.



DESTINATIONS

L'enduit de lissage spécial bois permet de boucher les pores et les petits défauts du bois avant mise en peinture. Tous types de bois.

Tous supports bois et toutes essences de bois bruts ou peints, agglomérés et contre-plaqués.

Destination : intérieur/ extérieur.

AVANTAGES

- Toutes essences de bois
- Excellente adhérence
- Résiste aux intempéries
- Intérieur / extérieur
- Sec en 1 heure

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.

Couleur crème.

Ponçage après séchage complet : 4 heures.

Délai avant pose de revêtement : 4 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non-adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

APPLICATION DE L'ENDUIT

Appliquer l'enduit en fine couche puis enlever l'excédent avec la spatule à plat. Laisser sécher puis poncer au grain très fin entre chaque couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des supports à l'eau.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604403	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212471491
30604406	Tube plastique 330 g	12	3549212471514

SECURITE



- Lire l'étiquette avant utilisation
- Tenir hors de portée des enfants
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Peut déclencher une réaction allergique.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

