

## BAUME DES ANTIQUAIRES 2en1 CIRE




500ml

### PROPRIÉTÉS

2 en 1 : nourrit et embellit le bois.  
À base de cire d'abeille naturelle.  
Produit de finition pour l'entretien et la décoration des meubles et boiseries.  
Produit prêt à l'emploi.  
Texture onctueuse : nourrit les fibres du bois et masque les éraflures.  
Aspect ciré (aspect variable en fonction des diverses essences de bois).  
N'encrasse pas les bois.

### CARACTÉRISTIQUES

- **Supports :** Tous les bois et matériaux dérivés des bois intérieurs (meubles, poutres, parquets, objet d'art), marbre, métaux naturels, cuivre (uniquement l'incolore).
- **Destination :** Intérieur.
- **Outils :** Brosse, pinceau, chiffon, laine d'acier.



| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT    | SPÉCIFICATIONS                            |
|--------------------------------|---|
| Aspect                         | Satiné                                    |
| Teinte                         | Incolore + teintes bois                   |
| État physique                  | Pâteux                                    |
| Extrait sec                    | 30% +/- 1,5 en poids                      |
| Point éclair                   | 23° < PE < 55°C                           |
| Densité                        | 0,790 - 0,810                             |
| Solvant                        | White-spirit, essence de térébenthine     |
| Séchage complet avant lustrage | 1 à 3 heures environ                      |
| Rendement                      | 10 à 15m <sup>2</sup> pour 500 ml environ |

### PRÉPARATION

Avant l'application de la cire, les bois intérieurs devront être traités avec nos produits de traitement insecticide, fongicide en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

- **en préventif :** 2 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.
- **en curatif :** 3 couches de produit de traitement XYLOPHENE à raison de 200g/m<sup>2</sup> sur toutes les faces et assemblages.

Application sur bois secs, décirés, dépourvus de poussières et de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

**Sur bois neufs :** ponçage, brossage, dépoussiérage.

**Sur bois anciens :** (en restauration) ponçage, décapage, décirage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

**Sur bois anciens cirés :** (revêtement non dégradé, système d'entretien), brossage, dépoussiérage.

L'humidité des bois avant application ne doit pas être supérieure à 18%.

Une température supérieure à 5°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour un séchage optimal.

### APPLICATION

Appliquer en mouvement circulaire et bien égaliser dans le sens des fibres du bois le surplus de produit. Application au pinceau possible après réessuyage avec un chiffon.

Lustrer avec un chiffon après 1 à 3 heures.

**Système BONDEX :**

- 2 à 3 couches fines de BONDEX Baume des Antiquaires.

### RECOMMANDATIONS

**Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.**

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

S'assurer que le support peut recevoir un produit en phase solvant.

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Éviter l'empilage des menuiseries avant leur séchage complet.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Après l'application d'un produit de traitement, il est nécessaire de respecter le temps de séchage du produit avant l'application de la cire.

Les compatibilités entre les produits de traitement appliqués antérieurement et les produits de finition doivent être assurées.

La norme NFP 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système de finition en fonction des supports, des défauts et singularités de certaines essences de bois.

L'incolore peut rehausser la couleur naturelle de certains bois.

La teinte finale dépend de la teinte des bois.

Certaines essences de bois et conceptions d'ouvrages non réalisées dans les règles de l'art, peuvent dégrader les finitions prématurément.

Ne convient pas pour l'extérieur.

Ne pas appliquer de vernis, lasures, de vitrificateurs ni de teintures sur le Baume des Antiquaires.

Ne pas appliquer sur des parquets vernis ou vitrifiés.

Pour imperméabiliser les bois avant l'application de la cire, appliquer un bouche pores.

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : white-spirit.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.

Bien refermer l'emballage après usage.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

**Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.** Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Technique au **01 57 61 06 90**.

PPG AC FRANCE - ZI, Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.