

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

FICHE TECHNIQUE

Cire anti-tache Starlon Incolore 1L

3 étapes pour bien réussir la rénovation d'un parquet ciré

- | | |
|-----------------|---|
| 1 PREPARATION | Décapant cire extra-fort - Parquet ciré |
| 2 PROTECTION | Cire anti-tache Starlon - Parquet ciré |
| 3 SOIN REGULIER | Dépoussiérage à la chamoisine |

2**PROTECTION**

- Embellit les parquets neufs ou anciens : laisse un aspect ciré-satiné chaleureux. Convient aussi sur meubles cirés.
- Anti-tache haute résistance : crée un effet perlant qui retarde l'imprégnation des taches d'eau ou d'huile, permettant de les essuyer avant qu'elles ne pénètrent.
- Non glissant *. Conforme à la norme NF P 90-106.

MODE D'EMPLOI

Le parquet doit être propre, parfaitement sec et dépoussiéré. Sur un parquet ciré très encrassé, appliquer préalablement le Décapant cire extra-fort Starwax. Bien agiter le bidon. Appliquer en couches très fines avec un chiffon propre. Lustrer énergiquement toutes les 15 à 20 min, au fur et à mesure de l'application. Attendre ensuite 1 heure avant d'appliquer une seconde couche indispensable pour obtenir l'effet anti-tache. Pour l'entretien courant, dépoussiérer avec une chamoisine. En cas de taches, utiliser le Décapant cire extra-fort Starwax. Réappliquer une couche fine de Cire anti-tache Starlon 1 à 2 fois par an, selon l'intensité du trafic.

RECOMMANDATIONS

La cire s'épaissit au froid : pour faciliter l'application, placer durant plusieurs heures le bidon à température ambiante ou le réchauffer au bain-marie à environ 20°C. Pour appliquer avec une cireuse, diluer la cire à raison de 10 volumes de cire pour 1 volume de White spirit. Pour renforcer l'effet anti-tache sur un parquet brut, appliquer au préalable un Fond dur Sintoboïs.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel

chiffon

ou cireuse
lustreuse

Nettoyage : white spirit

Remise en place des meubles : 12 h

Usage : intérieur**Rendement :**

1L : 30 m² / 1 couche
ou : 15 m² / 2 couches

Lustrage : 15 à 20 mn

Entre 2 couches : 1 h

PRECAUTIONS

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

COMPOSANTS

Essence de pin < 1% des solvants.

e1L

Un doute ? Un conseil ?

☎ 0 800 09 2000

www.starwax.fr

EN 1063

Fabriqué en France

S.A.S. BRUNEL - CS 80206

F 59445 WASQUEHAL cedex

Code article : **32**

Date : **23 09 2011**
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90