

Metylan Max



Colle poudre ultra performante pour TOUS les papiers peints

- Colle tous les papiers peints
- Prête en 2 minutes
- Haute Adhérence
- Consistance idéale pour une application classique ou directe au mur

COMPOSITION

Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.

UTILISATION

METYLAN Colle Max associe performance, praticité et rapidité d'utilisation pour coller efficacement tous les types de papiers peints :

- Courants
- Légers
- Epais (gaufrés, duplexés)
- Lourds
- Plastifiés
- Spéciaux
- Vinyles
- Intissés

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.

Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décoll' MAX 2 en 1**
Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.

Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.
Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.
Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.

Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits...), utiliser **Metylan I 200**.

Imprimer les fonds bloqués avec le primaire d'accrochage **Metylan I 300**. Laisser sécher avant de commencer la pose ; dans le cas des vinyles, nous consulter.

**Préparation de la colle**

Pour un résultat parfait s'assurer que le taux de dilution est respecté selon le mode d'emploi au dos du paquet:

Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel (maximum 3%).

Tous papiers peints < 53cm de largeur

- Diluer la colle dans 5 litres d'eau

- Cela donne un dosage pour 6 rouleaux

Papiers Intissés > 53cm de largeur:

- Diluer la colle dans 4 litres d'eau

- Cela donne un dosage pour 5 rouleaux

Créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du pack sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.

Pose des papiers Intissés

Metylan Colle Intissés s'applique au rouleau laine à mèche moyenne directement sur le mur. Répartir uniformément sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du mur.

Pose de tout autre papier

Encollez l'envers des lés avec une brosse en partant du milieu et en insistant sur les bords. Repliez les extrémités du lé et laisser détrempier 5 à 10 minutes suivant les indications du fabricant avant la pose.

Pose des lés

Déterminer l'emplacement des lés.

Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.

Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.

Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication.

Dérouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.

Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord

Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.

Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant.

Les stocker à plat ou enroulés.

Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.

Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres.

Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe.

L'affichage des lés se fait bord à bord ou selon les revêtements, avec chevauchement et double coupe.

Maroufler délicatement les joints et, si nécessaire, les retravailler avec une roulette.

Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.

CONDITIONNEMENT

METYLAN Colle Max est disponible en paquet de 200 grammes



STOCKAGE

De la poudre : 24 mois / 730 jours au sec.

De la colle préparée : 15 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

OBSERVATIONS

La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en oeuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.

Pour les collages difficiles (fonds peu absorbants, revêtements de grammage $>400\text{g/m}^2$, revêtements vinyles sur fonds peu absorbants, angles sortant) il peut être nécessaire d'utiliser Ovalit Ultra.

Se conformer aux prescriptions de mise en oeuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.

Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.

La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.

Selon les qualités d'envers Intissés, ceux-ci peuvent être arrachés à sec.

Conserver hors de la portée des enfants.

METYLAN
Colle Metylan Max 200g PCB 20
 IDH: 1692620



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Colle Metylan Max 200g	Pack 200g	1692620	20	3178040637962	3178041069717	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Colle Metylan Max 200g	pdt	84	45	153	0.200	0.222				
	colis	354	244	169	4.000	4.688				
	palette	800	1200	989	200.000	259.850	10	5	50	1000

Nomenclature douanière : **35061000**

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan** Standards disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**ELIMINATION DES DECHETS**

Restes de produits durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décoll'Max 2en1	Décolleur surpuissant

Mise à jour de la fiche technique: 05 avril 2013

**HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

**TOUT
COLLER**.com
DÉCORER | RÉPARER | FIXER

