



VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTÉ

Description du produit	Laque mat velouté en phase solvantée pour l'intérieur et l'extérieur*.
Qualités (points +)	Résiste aux chocs et aux rayures : film de grande dureté et lessivable. Application facile : sous-couche intégrée. Tendu parfait : assure une finition lisse et uniforme.
Type de supports	Portes, fenêtres, plinthes, lambris, escaliers (hors marches), ferronneries et radiateurs. *Convient pour les bois et ses dérivés en intérieur. *Convient pour métaux ferreux déjà peints ou recouverts d'une sous-couche adaptée en intérieur et en extérieur.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée Bois non peints : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépoussiérer. Métaux ferreux non peints : Dégraisser et dépoussiérer. Eliminer la rouille éventuelle par grattage, ponçage et dépoussiérage. Appliquer en extérieur une sous-couche adaptée au support de type Julien ou en cas de rouille un primaire antirouille de type Julien. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépoussiérer. Bois, métaux ferreux déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer (grain P220-P280) et dépoussiérer. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépoussiérer. Bois déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes par grattage ou par décapage chimique et rinçage. Poncer (grain P150-P180) et dépoussiérer. Si nécessaire, réparer à l'aide d'un mastic de rebouchage adapté. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépoussiérer. Métaux ferreux déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes ainsi que la rouille éventuelle présente par grattage, suivi d'un ponçage et dépoussiérage généralisé. Appliquer en extérieur une sous-couche adaptée au support de type Julien ou en cas de rouille un primaire antirouille de type Julien. Ensuite, Appliquer deux couches de VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépoussiérer.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C. En extérieur, Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux. Sur des essences de bois à sécrétion anti siccative telles que l'Iroko ne pas appliquer directement la peinture VALÉNITE LAQUE MAT VELOUTE. Appliquer une sous-couche adaptée de type Julien. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux Valentine pour plus de facilité. Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.



Conseils d'application (suite)

Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.

Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.

Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

Pour la mise en service des radiateurs, il convient d'attendre au minimum 3 jours de séchage.

La résistance de la peinture est obtenue après le séchage du film de peinture à cœur, soit à peu près 28 jours après application.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur Pinceau
Nettoyage du matériel :	White Spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	14 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C :	Sec au toucher 6 h Recouvrable 24 h
Aspect :	Mat velouté (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	5.5 GU à 60° selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	46 % ± 3
Densité du blanc :	1.16 ± 0.05 g/cm ³
Technologie :	Laque glycérophtalique Phase solvantée
Teintes :	18 teintes prêtes à l'emploi 3 bases (BW/BM/BC) permettant de réaliser des teintes à la machine à teinter

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France



Tél. : 03 44 31 39 60

